



PROSIDECON

EMULSIÓN FIJADORA CORCHO PROYECTADO 12Kg

Imprimación - Fijador a Base de Resinas Acrílicas para interiores y Exteriores

- Regular la absorción en obra nueva.
- Endurecer y sanear los soportes en mal estado.

Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar herramientas que puedan producir chispas.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Evitar la inhalación de vapor.
- Utilizar protección personal como gafas, mascarillas, etc.
- No se permite su vertido en alcantarillas.

Contacto

Aislantes y Complementos S.L

CIF: B42796284
Dirección: Calle La Vega 20 NAVE B20 Bembibre (León), España, 24318
Teléfono de oficina: +34 638243757
Correo de contacto: info@prosidecon.es

Almacenaje:

El material debe conservarse en lugar fresco, a temperatura de entre 5 - 35 °C, evitando la exposición directa al sol y protegido de las heladas. El producto mantendrá sus propiedades durante 1 años desde la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y en buen estado. Una vez abierto consumir antes de 15 días.

Modo de Empleo:

1. Diluir el producto en 2 partes de agua y 1 parte de fijador (solo en superficies poco porosas).
2. Aplicar el producto sobre soportes totalmente secos. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola, airless, evitando posibles descuelgues y repartir de forma uniforme sobre todo el soporte.
3. Después del tiempo de secado aplicar el acabado deseado.

Preparación del Soporte:

- Para soportes nuevos (mortero de cemento, hormigón, ladrillo, piedras, etc.) Esperar el tiempo de fraguado del material (30 días mínimo).
- Limpiar el soporte de posibles hongos y mohos
- El soporte debe estar seco, libre de suciedades, moho y sin manchas de humedad.
- Para soportes poco absorbentes, aplicar una primera capa diluida en agua (2 partes de agua y 1 de fijador) para facilitar la penetración del material. Y segunda capa sin dilución.
- Para soportes en mal estado, eliminar totalmente los restos pinturas viejas mal adheridas. Si estuvieran en buenas condiciones, comprobar la solidez y el anclaje de la misma, para evitar incompatibilidades.

Consumo Recomendado:

- 30m²/L (para una dilución de 2 partes de agua y 1 de fijador).
- 15m²/L en superficies normales.

Recomendaciones de Uso:

- Temperatura de aplicación entre 5 - 35 °C.
- Repintar después de 4 horas de haberse secado.